

# SPARK

CUCIRINI RAMA



## SPARK

100 % SPUN  
NOMEX® O  
META-  
ARAMIDICA  
FIBRA LUNGA

Spark è il filato ad alto contenuto tecnico totalmente ignifugo proposto da Cucirini Rama, realizzabile in una vasta scelta di colori a richiesta dell'utilizzatore; realizzato con le migliori fibre meta-aramidiche disponibili sul mercato, permette la costruzione di indumenti tecnici ignifughi e antincendio per vigili del fuoco e per il personale militare garantendo il massimo livello di sicurezza e durata.

## Caratteristiche



Ignifugo



Sicurezza



Durata nel tempo

## Applicazioni



DA LAVORO



ARREDAMENTO

Abbigliamento protettivo dal calore e dalle fiamme per uso civile, industriale, motoristico, militare e aereospaziale.

## Vantaggi

L'utilizzo del nostro articolo Spark consente di ottenere:

- 1) Eccezionali valori di resistenza alla fiamma e al calore
- 2) Inalterabilità delle caratteristiche fino a 200° C. di esposizione continua. Punto di fusione 371° C.
- 3) Bassissimi valori di conducibilità termica
- 4) Ottima resistenza agli agenti chimici
- 5) Alta tenacità
- 6) Bassa pelosità e buona lucentezza
- 7) I requisiti necessari per rispondere secondo il metodo di produzione alle normative EN ISO 11611 (ex EN 470), EN ISO 11612 (ex EN 531), EN 469.

Fino a ieri la gamma colori realizzabile con tale fibra era limitata, oggi, i nostri tecnici sono riusciti ad incrementare sensibilmente il numero dei colori fattibili rendendo possibile la realizzazione del colore più adatto alle vostre esigenze.



Articolo	Tex	Carico di rottura gr	Allungamento a rottura %	Confezione	Ago
SPARK ET. 100	27	cN. 764 gr. 780	26	5.000 mt.	80-90
SPARK ET. 70	40	cN. 1.343 gr. 1.370	27	5.000 mt.	90-100
SPARK PLUS ET. 70	45	cN. 1.510 gr. 1.540	27	5.000 mt.	90-100
SPARK ET. 50	60	cN. 1.690 gr. 1.724	28	2.500 mt. 5.000 mt.	100-110
SPARK ET. 40	80	cN. 2.470 gr. 2.520	29	2.500 mt. 5.000 mt.	110-120

Le informazioni riportate in scheda tecnica sono basate su delle medie e i valori sono suscettibili di variazioni. Ogni singolo utilizzatore, sotto la propria esclusiva responsabilità è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del cucirino per il proprio suo uso. Cucirini Rama è a vostra disposizione con consigli per ogni vostra richiesta di utilizzo.

## Solidità colori

ACQUA	EN-ISO 105-E01	4 GRADO
LAVAGGIO A 95°C	EN-ISO 105 C04 (C10D)	4 GRADO
SOLIDITÀ AL SUDORE	EN-ISO 105 E04	4 GRADO
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	EN-ISO 105-X12	4 GRADO
SOLIDITÀ AL CLORO	EN-ISO 105 N01	4 GRADO
SOLIDITÀ ALLA LUCE	EN-ISO 105 B02	3 GRADO

